

Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Bør ikke brukes på ny betong.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Basert på uretanmodifisert alkyd
Farge:	Hvit
Glans:	Silkematt 6-8
Viskositet:	70
Egenvekt (kg/l):	1,4
Tørrstoff (volum %):	42

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmal. intervall, min:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Gjoco Murseis. Gammel panel vaskes med Gjoco Husvask; tørk over med rent vann før påføring av Gjoco Sperregrunn.

Bruksmåte

Til bruk som grunning påføres 1 strøk Gjoco Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fylldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. ny furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Gjoco Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Røres godt om før bruk. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

Emballasjestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS